



Désactivant positif pour béton

Description

DESACTIVACRET est un produit utilisé pour la réalisation de béton désactivé. Il agit en retardant l'hydratation du ciment superficiel sur les surfaces non coffrées de béton frais, puis comme produit de protection contre la pluie pendant la phase de durcissement du béton.

Utilisations

- Chapes et dallages
- Béton apparent
- Mobilier urbain
- Barrières d'autoroute en béton désactivé

Présentation et conservation

Présenté en bidons de 18 L.

Stockage : environ 12 mois dans des conditions optimales de température et d'humidité.

Rendement

Son rendement est de 6 à 7 m²/L de produit.

Application

La température du support doit être comprise entre 5 et 25 °C.

Application

Pulvériser sur la surface de béton frais et non sur les parties coffrées.

Appliquer des couches régulières et uniformes dans des proportions de 6 à 7 m²/l à l'aide d'un pulvérisateur à pression sur des surfaces préalablement lissées ou aplaties. Après 3 à 24 heures, rincer à l'eau sous pression à 100-150 kg/cm². Pulvériser à un angle de 45° par rapport au béton à désactiver.

Agiter avant utilisation.

Nettoyage

Nettoyer le pulvérisateur à l'eau immédiatement après utilisation.

Nettoyage des outils

Les outils et les instruments se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durci. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Données d'identification et d'application du produit

Aspect	Liquide coloré
Niveau de pH (rose et bleu)	3±1
Niveau de pH (saumon et jaune)	9±1
Solubilité	Soluble dans l'eau
Viscosité à 20 °C	< 500 mPa.s
Forces d'attaque différenciées dans la coloration du produit :	
Rose avec finition micro-désactivée	D001
Bleu désactivé bas	D003 (5-8 mm)
Saumon désactivé moyen	D005 (10-14 mm)
Jaune désactivé haut	D007 (14-18 mm)



Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans pour autant constituer une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités. L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits fabriqués par vos soins sur la base de nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Les résultats et les valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires agréés. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.

Mentions légales

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL n'est pas responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit dans le cas où vous souhaiteriez l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.