



Couleur intégrale Pour la pigmentation en masse

Description

HD COLORS est un système de pigmentation rapide et efficace pour béton en masse. Son système de dosage évite les erreurs possibles dans la régularité finale de la teinte. Sa formulation spécifique offre des valeurs de dispersion élevées par rapport aux pigments traditionnels, améliore les résistances finales sans modifier les conditions de prise et la consistance, réduit l'absorption du béton et l'apparition d'efflorescences.

Utilisations

- Bétons architecturaux.
- Fermetures.
- Bétons imprimés.
- Bétons préfabriqués.

Présentation et conservation

Il est présenté en sacs en papier Kit 2x5 kg. Son poids peut varier en fonction de la couleur choisie. Stockage : environ 48 mois, dans un récipient fermé et à l'abri de l'humidité.

Rendement

Deux contenants de 5 kg par m³ de béton. Consulter le nuancier.

Application

HD COLORS se dose à raison de deux contenants de 5 kg par m³ de béton. Ajouter d'abord HD COLORS dans le tambour, une fois celui-ci entièrement humidifié, puis ajouter le reste des composants du béton. Mélanger pendant au moins DIX MINUTES (10') à 130 tours/minute. En cas de pompage, consultez notre service technique. Une fois le béton pigmenté coulé, il permet une grande diversité de techniques de finition (rayé, imprimé, désactivé).

Une teneur minimale en ciment par m³ de béton doit être garantie pour obtenir les textures appropriées. Pour la réalisation de revêtements de sol, il doit contenir au minimum 275 kg/m³. Pour les préfabriqués, nous recommandons une teneur de 335 kg/m³. Si la composition du béton est inconnue, il doit présenter une consistance maximale CONE 10.

Les différences de couleur du ciment, le volume d'eau de gâchage et les variations du mélange peuvent altérer l'homogénéité de la finition.



Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Données d'identification et d'application du produit	
Densité apparente	0,70-1,10 g/cm ³
pH	4-8
Écart colimétrique	DE < 1,5 (par rapport à la norme)

Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans pour autant constituer une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités.

L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits que vous fabriquez sur la base de nos conseils techniques échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité.

Les résultats et valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires agréés. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.



Mention légale

Les informations contenues dans la présente fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL ne est responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit s'il a l'intention de l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.