



## Mortero seco multiusos

### Descripción

Mortero seco multiusos para la reparación de cualquier tipo de soportes

### Usos

- Reparación de todo tipo de soportes antes de la aplicación de otro tipo de revestimiento.
- Relleno de agujeros, fisuras, coqueas y grietas.
- Igualar superficies de hormigón, cerámica, madera, aglomerados de hormigón...
- Igualación de diferentes niveles entre forjados.
- Reparación parcial de pavimentos y antiguos desconches de los mismos.
- Realización y reparación de pavimentos en varias capas.
- Preparación de paredes para pintar.
- Espesores válidos para la aplicación, hasta los 4mm.

### Presentación y conservación

Cubo de plástico de 5kg. Almacenamiento hasta un año en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y de la humedad.

### Aplicación

- No mezclar más cantidad de la que se puede aplicar en un rango de 5 minutos.
- Realizar la mezcla en un recipiente limpio.
- Añadir 300ml agua limpia por kilo de material y añadir el producto al tiempo que vamos batiendo de forma enérgica, hasta conseguir un producto homogéneo y exento de grumos.

### Indicaciones importantes

- La temperatura influye en el inicio de fraguado, en tiempo caluroso lo acorta y en tiempo frío lo alarga.
- No aplicar por debajo de 5°C ni por encima de 30°C.
- No aplicar con riesgo de heladas.
- Encaso de fuerte viento o sol directo durante la aplicación, proteger el producto y rehumedecer para evitar el secado excesivamente rápido y evitar una posible deshidratación.
- Amasar solo la cantidad necesaria que pueda utilizarse durante el tiempo de trabajo disponible.
- Una vez iniciado el proceso de fraguado, no re amasar ni añadir más agua.

## Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

## Instrucciones de seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

## Datos técnicos

Datos de identificación y aplicación del producto	
Tiempo de inicio de fraguado (23°C y 50% de humedad)	3-4 minutos
Tiempo de fin de fraguado (23°C y 50% de humedad)	5-7 minutos
Resistencia al Impacto (1día)	Aprox. 20,0N/mm <sup>2</sup>
Rendimiento aproximado	1,2kg/m <sup>2</sup> /mm

## Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad.

Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.



## Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, PAVICRET SL no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso de este mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, PAVICRET SL no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma.