

PAVIEPOX 560

Puente de Unión entre morteros

Descripción

PAVIEPOX 560 es un producto formulado a partir de resinas especiales de epoxi y catalizador cicloalifático, que actúa como puente de agarre entre hormigón viejo y nuevo. Proporciona una elevada resistencia tanto mecánica como química.

Usos

PAVIEPOX 560 es un producto recomendado especialmente para la unión de pavimentos con preexistencias.

Presentación y conservación

Se presenta en formatos de envase de (Comp. A 16 L +Comp. B 4 L).

Almacenamiento hasta aproximadamente 12 meses, en condiciones óptimas de temperatura y humedad.

Aplicación

Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 10 -30° C, sin viento excesivo. La temperatura del soporte debe estar entre 5 -25° C.

Aplicación

Se aplica a rodillo.

Limpiar la superficie de polvo para eliminar sales y demás contaminantes. Debe estar seco y sin lechada de cemento. En caso de existir lechada de cemento, proceder a su limpieza mecánica con chorro de arena. Aplicar de modo uniforme con llana, asegurándose que se rellenan todos los huecos.

Es imprescindible aplicar esta imprimación o no se producirá una buena adherencia. Proporción de mezcla: 2 a 1 en volumen, sin efectuar mezclas parciales.

Añadir el catalizador a la base y mezclar de modo enérgico usando agitador mecánico, evitar al máximo la oclusión de aire.

Limpieza

Limpiar los utensilios con disolvente epoxi tras cada aplicación.

PAVIEPOX 560

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con agua antes de que la pasta haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Instrucciones de seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Datos de identificación y aplicación del producto

Densidad a 20° C	1'35 ± 0'01 g/cm ³
Contenido en sólidos	99 %
Ligante	Resina epoxi
Color	Gris
Intervalo repintado	Máximo: 70-90 minutos de proyección hormigón nuevo

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad. Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.



Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, PAVICRET SL no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso de este mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, PAVICRET SL no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma.