

PAVISOL STANDARD

Résine de scellement à base aqueuse.
Laque de durcissement à base d'une émulsion acrylique styrénée.

Description

PaviSol Standard est une laque de finition à base d'une émulsion acrylique styrénée, particulièrement indiquée pour la protection et le scellement des sols en béton imprimé à l'extérieur.

Utilisations

- Sols imprimés
- Sols en mortier ragréé
- Pour le scellement et la protection des sols en béton en général.

Présentation et conservation

Livré en bidons de 25 litres. Couleur blanc laiteux.
La durée de conservation du PaviSol est d'environ 36 mois dans son emballage d'origine, fermé et à l'abri des intempéries et du soleil.

Rendement

En fonction du pouvoir absorbant du support, on peut calculer un rendement approximatif de 150-250 g/m² de Pavisol.

Application

- Méthode : pistolet à basse pression, pulvérisateur
- Diluant et nettoyage : Eau
- Intervalle entre les couches : Minimum 4 heures à 20 °C, sans maximum.
- Conditions : Appliquer à des températures supérieures à +5 °C et à une humidité relative inférieure à 80 %.
- La température de la peinture et de la surface doit être supérieure à cette valeur.

PAVISOL STANDARD

Indications importantes

- Ne pas appliquer en couche trop épaisse.
- Éviter d'exposer le récipient à la lumière directe du soleil.
- Ne pas appliquer pendant les heures d'ensoleillement maximal.
- Ne pas utiliser d'eau saumâtre, chimiquement contaminée, trouble ou excessivement calcaire comme diluant, car cela pourrait altérer les propriétés du revêtement.
- Conserver le produit dans un endroit frais et sec.

Nettoyage des outils

Les outils et ustensiles se nettoient facilement à l'eau avant que la pâte ne durcisse. Le produit durci ou séché ne peut être éliminé que par des moyens mécaniques.

Consignes de sécurité et d'hygiène

Pour toute information relative à la sécurité d'utilisation, de manipulation, de stockage et d'élimination des déchets chimiques, les utilisateurs doivent consulter la dernière version de la fiche de données de sécurité du produit. L'élimination du produit et de son emballage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur et relève de la responsabilité du consommateur final du produit.

Données d'identification et d'application du produit

Solides en poids	25 ±2 %
Poids spécifique	1,025 ±0,020 kg/l
Séchage au toucher	1 heure à 20 °C et 60 % d'humidité relative
Point d'inflammation	Ininflammable
COV	Conforme à la directive 2004/42/CE (RD 227/2006) Annexe I.1 sous-catégorie c) : 1,1 g/l (75 g/l COV max. à partir du 01/01/2007 et COV max. 40 g/l* à partir du 01/01/2010).

PAVISOL STANDARD

Note technique

Les demandes techniques formulées par les clients, que ce soit par écrit ou par le biais d'essais, sont toujours faites de bonne foi et sur la base de notre expérience personnelle, sans pour autant constituer une garantie. Cela ne vous dispense en aucun cas de l'obligation de vérifier leur validité et de tester nos produits afin de vous assurer qu'ils conviennent aux processus et aux utilisations souhaités. L'utilisation, l'emploi et le traitement de nos produits et des produits fabriqués par vos soins sur la base de nos conseils techniques, échappent à notre contrôle et relèvent donc entièrement de votre responsabilité. Les résultats et les valeurs indiqués dans la présente fiche technique ont été testés dans des laboratoires agréés. Les mesures réelles peuvent être soumises à de légères variations en fonction du calibrage des appareils et d'autres circonstances indépendantes de la volonté de l'entreprise.

Mentions légales

Les informations contenues dans cette fiche technique sont basées sur notre connaissance du produit, à la lumière de nos essais, de nos connaissances et de notre expérience. L'utilisation, le transport, le stockage et la mise en œuvre corrects du produit ont une incidence sur sa qualité finale. Étant donné que nous nous limitons à vendre ou à fournir un produit spécifique à la demande du client, PAVICRET SL n'est pas responsable de l'utilisation que le client peut faire du produit. Il appartient au client de vérifier la pertinence et l'adéquation du produit pour l'application et l'usage souhaités. Le client doit notamment vérifier la compatibilité du produit dans le cas où vous souhaiteriez l'utiliser en le mélangeant ou en provoquant une interaction avec d'autres produits. De même, PAVICRET SL ne peut assumer aucune responsabilité en cas d'utilisation incorrecte ou imprudente du produit par le client. Les clients ont l'obligation de prendre connaissance de la fiche technique de nos produits et d'en faire un usage approprié.