



C/. V Centenario, fondo derecha, nave 10. Pol. Ind. Masía del Juez,
46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912 e-mail: info@pavicret.es

Ficha Técnica Producto

PAVICRIL PTR

DESCRIPCIÓN

PaviCril PTR es una laca de curado basada en una resina acrílica termoplástica de alta viscosidad, especialmente indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

COMPOSICIÓN

Laca de curado basada en una resina acrílica termoplástica de alta viscosidad.

APLICACIONES

Especialmente indicada para la protección y sellado de pavimentos impresos de hormigón en exteriores.

ALMACENAMIENTO

El tiempo de almacenaje del PaviCril PTR es de aproximadamente 12 meses en su envase original, cerrado y al abrigo de intemperie y sol.

CONSUMO

Dependiendo de la capacidad de absorción del soporte se puede calcular un rendimiento aproximado de 8 m² de PaviCril PTR.

PRESENTACIÓN

PaviCril PTR se suministra en garrafas de plástico de 25 Kg.
Se presenta en color: Incoloro brillante.



C/. V Centenario, fondo derecha, nave 10. Pol. Ind. Masía del Juez,
46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912 e-mail: info@pavicret.es

Ficha Técnica Producto

PROPIEDADES TÉCNICAS

Aspecto: Brillante.

Color: Incoloro.

Sólidos en peso: $19 \pm 2\%$

Rendimiento: aprox. 8 m²/l según absorción del soporte

Peso específico: $0,860 \pm 0,020$ Kg/l

Secado al tacto: 30 minutos a 20°C y 60% humedad relativa.

Punto inflamación: 15°C

COV's Cumples Directiva 2004/42/CE (RD 227/2006) Anexo I.1): Subcategoría de emisión c) Recubrimiento para paredes exteriores de sustratos minerales, en base disolvente. COV (producto listo al uso*) (Producto listo al uso): 1.1 g/l* (COV máx. 450. g/l* a partir del 01.01.2007 y COV máx. 430. g/l* a partir del 01.01.2010).

APLICACIÓN

Método: Pistola de baja presión, pulverizador.

Dilución: No diluir.

Diluyente y limpieza: Disolvente.

Intervalo de repintado: Mínimo: 6 horas a 20°C.

Máximo: no tiene.

Condiciones: Aplicar con temperaturas superiores a +5°C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrarse por encima de este valor.

RECOMENDACIONES

Producto al disolvente.

Acabado brillante.

Mantiene la textura original del pavimento.

Completamente impermeable al agua.

Elevada resistencia a los agentes atmosféricos.

Mejora las resistencias mecánicas del hormigón impreso.

Buenas resistencias generales a derrames de productos químicos.



C/. V Centenario, fondo derecha, nave 10. Pol. Ind. Masía del Juez,
46900 Torrente (Valencia) España
Telf: (+34) 960099912 e-mail: info@pavicret.es

Ficha Técnica Producto

CONDICIONES:

No aplicar PaviCret PTR en capa muy gruesa. Evitar la exposición directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre, químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.