



C/. V Centenario, fondo derecha, nave 26. Pol. Ind. Masía del Juez,  
46900 Torrente (Valencia) España  
Telf: (+34) 960 046 133 e-mail: info@pavicret.com

## Ficha Técnica Producto

# PaviCen

**COMPONENTE A+B (TINTE) Pintura polimérico-cementosa para la decoración del hormigón impreso con cenefas u otros dibujos**

### DESCRIPCIÓN:

PaviCen, es una pintura polimérico-cementosa, de capa fina y de fraguado rápido, que se aplica con brocha, especialmente indicada para la decoración del hormigón impreso con cenefas u otros dibujos.

### COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento blanco, áridos seleccionados de granulometría fina, resinas sintéticas y aditivos de gran pureza.

### APLICACIONES:

PaviCen está especialmente indicado para decoración con cenefas u otros dibujos, del hormigón impreso.

### PRESENTACIÓN:

PaviCen se suministra en cubos de 5kg.

### ALMACENAMIENTO:

Período máximo 12 meses desde su fecha de fabricación, manteniendo el envase de origen bien cerrado y no deteriorado.

Almacenar en lugar seco y fresco y protegido de las heladas.



C/. V Centenario, fondo derecha, nave 26. Pol. Ind. Masía del Juez,  
46900 Torrente (Valencia) España  
Telf: (+34) 960 046 133 e-mail: info@pavicret.com

## Ficha Técnica Producto

### PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Apariencia: Polvo blanco
- Densidad en polvo: 1,2g/cm<sup>3</sup>
- pH: 10
- Rendimiento: 1,5 kg/m<sup>2</sup>/mm
- Granulometría: 0.2mm
- Espesor de capa: ~1-2mm
- Tiempo de vida de la mezcla: 15-30 minutos, en función de la temperatura ambiente
- Estabilidad frente a la radiación ultravioleta
- Gran durabilidad en comparación con el acabado de resinas acrílicas

### APLICACIÓN:

- Preparación del soporte: La superficie deberá estar limpia y sin material suelto.
- Amasado: El proceso de amasado se realizará añadiendo entre 1,5 y 2 litros de agua limpia, obteniendo una mezcla espesa, uniforme y exenta de grumos. Posteriormente se añadirá 1 unidad de tinte PaviCen Color, componente B, para obtener la mezcla de color deseada.
- Aplicación: Una vez limpia la zona, se aplicará PaviCen sobre la zona deseada con una brocha. Al tratarse de un producto de secado rápido, si fuera necesario se añadirá más agua a la mezcla.
- Por último, una vez seco se protegerá la superficie con cualquiera de nuestras resinas de acabado.

### RECOMENDACIONES:

- No aplicar por debajo de los 5°C ni por encima de los 35°C.
- No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.
- No añadir agua por encima de la dosificación recomendada



C/. V Centenario, fondo derecha, nave 26. Pol. Ind. Masía del Juez,  
46900 Torrente (Valencia) España  
Telf: (+34) 960 046 133 e-mail: info@pavicret.com

## Ficha Técnica Producto

Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica.