



PaviCret

Pavimento impresso

pavicret.com
pavicret.fr



PAVICRET IMPRESO

Mortero para hormigones impresos



PaviCret Impreso es un mortero seco que se aplica espolvoreado sobre el hormigón fresco, formando una capa de rodadura monolítica sobre el mismo, que puede adquirir texturas mediante la aplicación de moldes. Por esta característica, pueden emplearse estos pavimentos para la sustitución de pavimentos tradicionales, como la piedra natural, la pizarra, adoquines, etc.

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland, según la norma EN 197-1, áridos seleccionados, pigmentos inorgánicos que garantizan las óptimas características pigmentarias del producto y aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:

- Vías urbanas con tráfico peatonal y de vehículos.
- Aceras y accesos en la urbanización de polígonos industriales.
- Accesos a viviendas, rampas de aparcamientos, aceras y zonas comunitarias, piscinas parques infantiles y zonas deportivas.
- Áreas de aparcamiento y descanso en autopistas.
- Plazas públicas, áreas de paseo en parques y jardines.
- Zonas exteriores en centros comerciales, restaurantes, etc...

PRESENTACIÓN:

PaviCret Impreso se suministra en sacos de 25 kg aprox. y con palets de 1.200 kg. aprox.

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenaje de PaviCret Impreso es de aproximadamente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Elevada resistencia a la abrasión
- Resistencia al choque: > 9,8 Nm.
- Elevada resistencia a la compresión: $\geq 27,3$ MPa
- Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
- Densidad: 2 kg/dm³
- pH: 10
- Resistencia al deslizamiento Clase 3 (EN 12633)
- Rendimiento: 4-6 kg/m²
- Colores: Gama básica de 18 colores.

APLICACIÓN:

- Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el hormigón.
- Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias.
- Verificar niveles.

- Vertido del hormigón y extendido mediante extendedor de hormigón.
- Emparejar el hormigón durante su fase plástica, utilizando talochas de magnesio, con una maniobra y mango.
- Cuando quede en la superficie de la solera poco agua de exudación del hormigón, procederemos a espolvorear nuestro PaviCret Impreso en una primera fase espolvorearemos las 2/3 partes del producto que vayamos a utilizar.
- Pasados unos minutos y cuando el producto se haya humectado lo trabajaremos con llana de acero, con una maniobra Rock-it y mango, esto es muy importante para que la capa de rodadura formada con nuestro PaviCret Impreso quede introducida en el hormigón.
- Repetiremos esta operación con el 1/3 de producto restante.
- Pasado un tiempo prudencial cuando la superficie este empezando a estar seca procederemos a espolvorear toda la superficie con Desmoldeante para evitar que los moldes de impresión se nos adhieran en la capa de rodadura.
- Cuando la solera haya empezado a fraguar pero la superficie aun tenga cualidades plásticas procederemos a dar forma y textura a nuestro pavimento utilizando cualquiera de los moldes de nuestra extensa gama.
- Cuando su dureza lo permita, cortar, lavar y sellar las juntas de dilatación.
- Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión que tenga una presión de unos 120 bars aproximadamente y boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
- Una vez que el pavimento este absolutamente seco procederemos a aplicar una resina de sellado dentro de nuestra amplia gama, esto protegerá la superficie y resaltará los colores.
- Es importante repetir este tratamiento periódicamente en función de la utilización que tenga nuestro pavimento, esto alargará la vida útil del mismo.

Pavimentos de alta calidad.

¡Elige entre nuestra amplia gama de colores!

Debido al proceso de elaboración, los colores de esta carta solo son orientativos de los colores reales una vez aplicado al producto.

¡PODEMOS FABRICAR CUALQUIER COLOR QUE NECESITE!



100 Negro



***101** Grafito



102 Gris Oscuro



*** 103** Gris



104 Cuero



105 Marrón



106 Terracota



107 Tostado



108 Mostaza



***109** Gris Claro



110 Verde



111 Rojo



113 Crema



***115** Blanco



116 Naranja



117 Tierra



118 Granate



120 Ocre



121 Avellana



134 Arena



135 Tabaco



***146** Cava



***147** Marfil



***148** Arenisca



***149** Salmón



***152** Celeste



***154** Menta



155 Azul



DESMOLDEANTE POLVO

Desmoldeante en polvo para el proceso de hormigón impreso

Desmoldeante Polvo es un producto con aspecto de polvo muy fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.

COMPOSICIÓN:

Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes y pigmentos inorgánicos de gran pureza.

APLICACIONES:

- Vías urbanas con tráfico peatonal y de vehículos.
- Aceras y accesos en la urbanización de polígonos industriales.
- Accesos a viviendas, rampas de aparcamientos, aceras y zonas comunitarias, piscinas parques infantiles y zonas deportivas.
- Áreas de aparcamiento y descanso en autopistas.
- Plazas públicas, áreas de paseo en parques y jardines.
- Zonas exteriores en centros comerciales, restaurantes, etc...

PRESENTACIÓN:

El **Desmoldeante Polvo** se presenta en botes de 10 kg. aprox. en una amplia gama de colores, nuestra carta de colores estándar está formada por:

- Blanco • Amarillo • Tostado
- Marrón • Marrón Oscuro • Chocolate
- Tabaco • Granate • Rojo
- Naranja • Salmón • Musgo
- Marfil • Verde • Azul
- Gris claro • Gris Oscuro • Gris pizarra
- Negro • Pardo • Crema

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Aspecto: Polvo coloreado
- Densidad: 0,6 kg/dm³
- pH: 12
- Adherencia aparente del polvo: 0,8-0,1 gr/cm³
- Rendimiento: 100 gr/m² (aproximadamente)
- Estabilidad frente a UV: Si

APLICACIÓN:

- Una vez preparado el hormigón para su impresión y cuando empieza a secar el agua de exudación, debemos espolvorear toda la superficie de forma regular, procurando cubrirla en toda su totalidad. No debemos aplicarlo con exceso de humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denominado "chupones" cuando procedamos al moldeo.
- Debemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que no queramos manchar ya que este producto, por su volatilidad, es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar paredes o cualquier otra superficie.
- Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada, procederemos a su moldeo. Para ello escogeremos un molde dentro de nuestra extensa gama de moldes.
- Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión que tenga una presión de unos 120 bars aproximadamente y boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
- En función de si queremos un acabado envejecido o uniforme de nuestro pavimento, retiraremos el desmoldeante superficialmente o de forma intensiva.

RECOMENDACIONES:

- Material irritante, utilizar guantes y gafas de protección para su manipulado y aplicación.
- Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante su aplicación, recomendamos la utilización de mascarillas para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías respiratorias altas.
- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa, lavar con agua limpia abundante.
- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
- Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.

DESMOLCRET

Desmoldeante en polvo fino
en sacos de 10 kg



DesmolCret es un producto con aspecto de polvo fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.



COMPOSICIÓN:

Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes de alta calidad y pigmentos inorgánicos de gran pureza.

APLICACIONES:

- Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus áreas de aplicación.
- Pavimentos de mortero de recrido y por extensión todas sus áreas de aplicación.

PRESENTACIÓN:

El **DesmolCret** se envasa en sacos de 10 kg. aprox.

DesmolCret se presenta en los siguientes colores:

- Tostado
- Marrón
- Gris claro
- Gris
- Negro

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Aspecto: Polvo coloreado
- Densidad: 0,8 kg/l
- pH: 8-9
- Rendimiento: 60-80 g/m² (puede variar en función de la aplicación)
- Estabilidad frente a UV: Si

APLICACIÓN:

- Una vez preparado el hormigón para su impresión y cuando empieza a secar el agua de exudación, debemos espolvorear toda la superficie de forma regular, procurando cubrirla en toda su totalidad. No debemos aplicarlo con exceso de humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denominado "chupones" cuando procedamos al moldeo.

- Debemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que no queramos manchar ya que este producto, por su volatilidad, es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar paredes o cualquier otra superficie.

- Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada, procederemos a su moldeo. Para ello escogeremos un molde dentro de nuestra extensa gama de moldes.

- Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión y boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.

- El acabado con el **DesmolCret**, al ser un producto más pesado, deja bastante mancha en la aplicación.

RECOMENDACIONES:

- Material irritante, utilizar guantes y gafas de protección para su manipulado y aplicación.

- Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante su aplicación, recomendamos la utilización de mascarillas para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías respiratorias altas.

- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa, lavar con agua limpia abundante.

- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.

- Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.



PAVICRET IMPRESO PLUS



PaviCret Impreso Plus es un mortero para hormigón impreso de alta calidad, alta resistencia a los ciclos de hielo/deshielo y alta resistencia a la agresividad climática. Mortero seco que se aplica espolvoreado sobre el hormigón fresco, formando una capa de rodadura monolítica sobre el mismo, que puede adquirir texturas mediante la aplicación de moldes, por esta característica puede emplearse estos pavimentos para la sustitución de pavimentos tradicionales, como la piedra natural, la pizarra, adoquines, etc.

COMPOSICIÓN:

Producto a base de cemento Portland según la norma EN 197-1, áridos seleccionados, pigmentos inorgánicos que garantizan las óptimas características pigmentarias del producto y aditivos de gran pureza.

APLICACIONES:

- Vías urbanas con tráfico peatonal y de vehículos.
- Aceras y accesos en la urbanización de polígonos industriales.
- Accesos a viviendas, rampas de aparcamientos, aceras y zonas comunitarias, piscinas parques infantiles y zonas deportivas.
- Áreas de aparcamiento y descanso en autopistas.
- Plazas públicas, áreas de paseo en parques y jardines.
- Zonas exteriores en centros comerciales, restaurantes, etc.

PRESENTACIÓN:

PaviCret Impreso Plus se suministra en sacos de 25 kg. aprox. y con palets de 1.200 kg. aprox.

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenaje de PaviCret Impreso es de aproximadamente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Elevada resistencia a la abrasión
- Resistencia a la adherencia: 2,5 N/mm²
- Resistencia a la compresión: $\geq 20,0$ MPa
- Resistencia al impacto: > 8.7 Nm
- Densidad: 2 kg/dm³
- pH: 10
- Alta resistencia a ciclos hielo-deshielo.
- Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.
- Rendimiento: 4-6 kg/m²
- Colores: Gama básica de 18 colores.
- Resistencia al deslizamiento: clase 3 (EN 12633)

APLICACIÓN:

- Preparar el soporte con las mallas adecuadas para armar el hormigón.
- Proteger con plásticos las zonas que deben quedar limpias y verificar niveles.
- Vertido del hormigón y extendido mediante extendedor de hormigón.

- Emparejar el hormigón durante su fase plástica, utilizando talochas de magnesio, con una maniobra Rock-it y mango.
- Cuando quede en la superficie de la solera poco agua de exudación del hormigón, procederemos a espolvorear nuestro PaviCret Impreso Plus en una primera fase espolvorearemos las 2/3 partes del producto que vayamos a utilizar.
- Pasados unos minutos y cuando el producto se haya humectado lo trabajaremos con llana de acero, con una maniobra Rock-it y mango, esto es muy importante para que la capa de rodadura formada con nuestro PaviCret Impreso Plus quede introducida en el hormigón.
- Repetiremos esta operación con el 1/3 de producto restante. El mortero debe quedar totalmente integrado sobre el hormigón fresco.
- Pasado un tiempo prudencial cuando la superficie este empezando a estar seca procederemos a espolvorear toda la superficie con Desmoldeante para evitar que los moldes de impresión se nos adhieran en la capa de rodadura.
- Cuando la solera haya empezado a fraguar pero la superficie aun tenga cualidades plásticas procederemos a dar forma y textura a nuestro pavimento utilizando cualquiera de los moldes de nuestra extensa gama.
- Cuando su dureza lo permita, cortar, lavar y sellar las juntas de dilatación.
- Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión que tenga una presión de unos 120 bars aproximadamente y boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
- Una vez que el pavimento este absolutamente seco procederemos a aplicar una resina de sellado dentro de nuestra amplia gama, esto protegerá la superficie y resaltará los colores.
- Es importante repetir este tratamiento periódicamente en función de la utilización que tenga nuestro pavimento.

RECOMENDACIONES:

- Utilizar guantes para su empleo.
- No aplicar por debajo de los 5°C o por encima de los 35°C.
- No añadir agua al producto una vez ha sido espolvoreado sobre el hormigón fresco.

Pavimentos de alta calidad.

¡Elige entre nuestra amplia gama de colores!

Debido al proceso de elaboración, los colores de esta carta solo son orientativos de los colores reales una vez aplicado al producto.

¡PODEMOS FABRICAR CUALQUIER COLOR QUE NECESITE!



PLUS 100
Negro



PLUS 101
Grafito



PLUS 102
Gris Oscuro



PLUS 103
Gris



PLUS 104
Cuero



PLUS 105
Marrón



PLUS 107
Tostado



PLUS 108
Mostaza



PLUS 109
Gris Claro



PLUS 111
Rojo



PLUS 113
Crema



PLUS 115
Blanco



PLUS 117
Tierra



PLUS 121
Avellana



PLUS 135
Tabaco



PLUS 146
Cava



PLUS 147
Marfil



PLUS 148
Arenisca



DESMOLDEANTE PLUS

Desmoldeante en polvo para el hormigón impreso

Desmoldeante Plus es un producto con aspecto de polvo muy fino y coloreado, especialmente indicado para utilizar sobre pavimentos impresos evitando que los moldes se adhieran a la capa de rodadura, permitiendo el moldeo del hormigón en fase plástica.

COMPOSICIÓN:

Producto a base de agentes desencofrantes o antiadherentes de alta calidad y pigmentos inorgánicos de gran pureza.

APLICACIONES:

- Pavimentos de hormigón impreso y por extensión todas sus áreas de aplicación.
- Pavimentos de mortero de recrecido y por extensión todas sus áreas de aplicación.

PRESENTACIÓN:

El **Desmoldeante Plus** se presenta en botes de 10 kg. aprox., en una amplia gama de colores, nuestra carta de colores estándar está formada por:

- | | | |
|--------------|-----------------|----------------|
| • Blanco | • Amarillo | • Tostado |
| • Marrón | • Marrón Oscuro | • Chocolate |
| • Tabaco | • Granate | • Rojo |
| • Naranja | • Salmón | • Musgo |
| • Marfil | • Verde | • Azul |
| • Gris claro | • Gris Oscuro | • Gris pizarra |

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Aspecto: Polvo coloreado
- Densidad: 0,4 kg/l
- pH: 8-9
- Rendimiento 80-100 g/m² (puede variar en función de la aplicación).
- Estabilidad frente a UV: Si

APLICACIÓN:

- Una vez preparado el hormigón para su impresión y cuando empieza a secar el agua de exudación,

debemos espolvorear toda la superficie de forma regular, procurando cubrirla en toda su totalidad. No debemos aplicarlo con exceso de humedad en la superficie del hormigón ya que puede perder sus propiedades antiadherentes produciéndose el efecto denominado "chupones" cuando procedamos al moldeo.

- Debemos resguardar las zonas próximas a la aplicación que no queramos manchar ya que este producto, por su volatilidad, es difícil de controlar durante su aplicación y puede manchar paredes o cualquier otra superficie.
- Cuando el hormigón alcanza la textura y resistencia adecuada, procederemos a su moldeo. Para ello escogeremos un molde dentro de nuestra extensa gama de moldes.
- Pasadas unas 72 horas (dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura) procederemos a lavar el pavimento, para ello utilizaremos una hidrolimpiadora de agua a presión y boquilla en abanico, esta limpieza deberemos hacerla manteniendo una distancia prudencial entre la boquilla de la hidrolimpiadora y el pavimento, para evitar dañarlo.
- El acabado con el **Desmoldeante Plus** es menos envejecido, dejando menos mancha.

RECOMENDACIONES:

- Material irritante, utilizar guantes y gafas de protección para su manipulado y aplicación.
- Por la gran cantidad de polvo inherente de este material durante su aplicación, recomendamos la utilización de mascarillas para evitar respirar este polvo y así evitar la irritación de las vías respiratorias altas.
- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa, lavar con agua limpia abundante.
- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.
- Aplicar en obras exteriores y bien ventiladas, no recomendamos su aplicación en interiores.

PAVIMASA

Mezcla de aditivos modificadores de la reología del mortero para la transformación del impreso en un mortero de 1 cm



Mezcla de aditivos modificadores de la reología del mortero para su transformación en un mortero de 1 cm de espesor tanto para aplicación vertical como horizontal en pequeñas extensiones.



COMPOSICIÓN:

Mezcla de aditivos modificadores de la reología.

APLICACIONES:

- Pequeñas extensiones.
- Fachadas de poco espesor.
- Huellas y contrahuella de escaleras, jardineras, pequeños remates de obra, etc.

PRESENTACIÓN:

Bolsa 500 gr aprox.

ALMACENAMIENTO:

El tiempo de almacenaje es de aproximadamente 12 meses, en su envase original, cerrado y al abrigo de la intemperie y de la humedad.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Buena resistencia a la abrasión.
- Reducción de la filtración de agua, grasa y aceite debido a su estructura sin polvo.
- Densidad: 2 kg/dm³
- pH: 12
- Estabilidad frente a la radiación ultravioleta.

APLICACIÓN:

Mezclar 1 bolsa de Pavimasa con 1 saco de 25 kg de PaviCret Impreso.

Después de sanear y corregir las irregularidades de la superficie a tratar, se incorpora una capa de la mezcla final, añadiendo 4,5 l. de agua limpia y amasando hasta obtener una mezcla uniforme y exenta de

grumos.

RECOMENDACIONES:

- Aplicación directa a la pared de cerramiento sin necesidad de enfoscar.
- Aplicación en interiores y exteriores.
- Revestimiento impermeable.
- Permeable al vapor de agua, permitiendo que el soporte respire.
- No cuartea.
- Inalterable a la intemperie.
- Evita la pintura. Termina la fachada con un acabado decorativo en una sola operación.
- Aplicar en pequeñas extensiones.

PRECAUCIONES:

Utilizar guantes para su empleo, no aplicar por debajo de los 5°C o por encima de los 35°C.

No aplicar con riesgo de heladas, lluvias, fuertes vientos o sol directo.



Desmoldeante líquido

Desmoldeante líquido para el proceso de moldeado en pavimentos y pared

Desmoldeante Líquido es producto líquido sin pigmentar, especialmente indicado para permitir un desmoldeado fácil tanto en paramentos horizontales cuando usemos el Pavicret Impreso como en paramentos verticales cuando utilizamos Pavicret Impreso Vertical.

COMPOSICIÓN:

Producto líquido a base de agentes desencofrantes o antiadherentes.

APLICACIONES:

- Pavimentos de hormigón impreso.
- Pavimentos de mortero de recrecio impreso.
- Revestimientos verticales impresos o texturados.
- En general en todas aquellas aplicaciones donde necesitamos un desmoldeante y estamos limitados en la aplicación del desmoldeante en polvo por la emisión de polvo durante su aplicación.

PRESENTACIÓN:

Desmoldeante Líquido se suministra en garrafas de 25 l, 8 l y 2 l. aprox.

Desmoldeante Líquido se presenta incoloro y tacto oleoso.

ALMACENAMIENTO:

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

PROPIEDADES TÉCNICAS:

- Aspecto: Líquido claro y cristalino.
- Punto de inflamación: 72-80°C
- Densidad a 15°C: 802-825 kg/m³
- Viscosidad a 20°C: 2,00-3,10 mm²/s.
- Rendimiento: 1 l/50 m² (aproximadamente)
- Aplicación: Pulverizador

APLICACIÓN:

- Agitar el producto antes de su aplicación.



- Se aplica sobre el molde con ayuda de un pulverizador, mojando de forma homogénea toda su superficie, procurando no dejar acumulaciones del producto.
- Cada dos o tres puestas del molde repetir el proceso.
- Puntualmente podemos mojar con el pulverizador la superficie de mortero o capa de rodadura que vayamos a texturar o moldear.
- El Desmoldeante líquido forma una película no grasa sobre la superficie de contacto del molde y esto nos permite desmoldear del material en fase plástica, sin problemas.
- Con el Desmoldeante líquido no es necesario lavar el pavimento ya que el producto cuando seca no deja residuo.

RECOMENDACIONES:

- Material irritante, utilizar guantes y gafas de protección para su manipulado y aplicación.
- Si se produce contacto con la piel, ojos y ropa lavar con agua limpia abundante.
- No comer ni fumar durante su manipulación ni aplicación.

PAVIMENTO IMPRESO





PaviCret

*El pavimento al
servicio del diseño*

pavicret.com/pavicret.fr

info@pavicret.com · Tel +34 96 009 99 12

C/ V Centenario, 26 (fondo derecha)

Pol. Ind. Masía del Juez · 46900 Torrente (Valencia)

