

PAVICRIL PLUS 100

**Laca de curado a base de resinas acrílicas con disolventes especial
para la protección de pavimentos de hormigón.**

Descripción

PaviCril Plus 100 es un formulado a base de resinas acrílicas en dispersión de partícula fina y gran anclaje, con excelente tenacidad y gran resistencia a los rayos UV.

Forma una película en el hormigón evitando la rápida evaporación del agua de amasado, previniendo la aparición de fisuras tempranas por retracción, ahogado, etc.

Penetra en el pavimento compactando las partículas entre sí, proporcionando una excelente resistencia a la abrasión y al desgaste superficial mejorando la durabilidad del pavimento. Realza los colores del pavimento y le aporta un alto brillo a este, dándole un aspecto muy atractivo.

Usos

- Pavimentos impresos.
- Pavimentos de mortero recrecido.
- Mantenimiento de pavimentos.
- Restauración de pavimentos envejecidos con un VelaCret/Oxipast
- Pavimentos decorativos de hormigón general.

Presentación y conservación

PaviCril Plus 100 se suministra en garrafas de plástico de 25 L aprox.

Se presenta en color: incoloro brillante.

Puede almacenarse hasta 12 meses, manteniendo el producto en su envase original bien cerrado, en lugar fresco y seco.

Rendimiento

Su rendimiento es de 7-9 m²/L de producto.

Aplicación

Limitaciones

La temperatura ambiente debe estar entre 5 - 25 °C, sin viento excesivo.

La temperatura del soporte debe estar entre 5 - 25 °C.

El producto puede experimentar amarilleamiento por exposición UV, temperatura, humedad, alcalinidad, exceso de espesor o incompatibilidad con capas previas. El amarilleamiento de carácter estético no constituye por sí solo un defecto del producto.

PAVICRIL PLUS 100

Aplicación

Transcurridas 72 horas desde la ejecución del pavimento, lavar la superficie, cuando esta esté exenta de humedades, aplicar PAVICRIL PLUS 100 mediante pulverizador, a una distancia de 30 o 40 cm de separación o mediante rodillo. Cubrir toda la superficie, procurando aplicar una película uniforme y evitando dejar capas de mucho espesor.

Limpieza

Limpiar el pulverizador con disolvente (Xileno o Tolueno) inmediatamente después de cada aplicación.

Limpieza de herramientas

Los útiles y herramientas se limpian fácilmente con disolvente antes de que la película haya endurecido. El producto curado o endurecido sólo puede ser eliminado por medios mecánicos.

Instrucciones de seguridad e higiene

Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto. La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo a la legislación vigente y es responsabilidad del consumidor final del producto.

Datos de identificación y aplicación del producto

Densidad a 20° C	0,9 ± 0,01 g/cm ³
Aspecto	Líquido viscoso, brillante y transparente
Contenido en sólidos	22 ±1%
Inflamabilidad en vaso cerrado	20 °C
Contenido en agua	Exento
Secado	1 – 2 horas
Temperaturas de trabajo	Límite superior 25 °C / Límite inferior 5 °C
Resistencia a la película	Baja Temperatura -20 °C/Alta Temperatura 35 °C

Nota técnica

Las peticiones de carácter técnico solicitados por clientes, bien por escrito o bien mediante ensayos, se dan siempre de buena fe y basándose en nuestras experiencias personales no suponiendo esto ninguna garantía. Lo anterior no le libera en ningún momento de la obligación de comprobar su validez y probar nuestros productos en cuanto a su conveniencia para los procesos y usos deseados. El uso, empleo y tratamiento de nuestros productos y los productos por usted fabricados sobre la base de nuestro consejo técnico, están más allá de nuestro control y por tanto completamente bajo su responsabilidad. Los resultados y valores indicados en la presente ficha técnica han sido ensayados en laboratorios acreditados. Las medidas reales de los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones según la calibración de los aparatos y otras circunstancias que no dependen de la empresa.

Nota Legal

La información contenida en la presente ficha técnica está basada en nuestro conocimiento del producto, a la vista de nuestros ensayos, conocimientos y experiencia. La correcta utilización, transporte, almacenamiento y puesta en obra del producto incide en su calidad final. Dado que nos limitamos a vender o suministrar un producto concreto a petición del cliente, PAVICRET SL no es responsable de la utilización del producto que pueda realizar el cliente. Corresponde al cliente verificar la conveniencia y aptitud del producto para la aplicación y finalidad deseadas. Especialmente, el cliente debe verificar la compatibilidad del producto en el supuesto de que pretenda hacer uso de este mezclándolo o provocando una interacción con otros productos. Asimismo, PAVICRET SL no puede asumir ninguna responsabilidad en el supuesto de una incorrecta o imprudente utilización del producto por parte del cliente. Los clientes asumen la obligación de conocer la ficha técnica de nuestros productos, así como de hacer un uso adecuado de la misma.